



AGEPAN® THDmax Vario

O especialista em isolamento em grande formato

- + Resistência extremamente elevada graças a um perfil de densidade assimétrico, reduzindo o risco de danos
- + Permeável ao vapor, à prova de vento e regulador da humidade para um ambiente interior confortável
- + Disponível em grandes formatos: ideal para pré-fabrico e instalação rápida
- + Menos juntas: maior fiabilidade estrutural na área da fachada
- + Elevada resistência à abrasão: menos fibras no gesso, permitindo poupar tempo e materiais

AGEPAN® THDmax Vario

Dados técnicos

Propriedade	Unidade	Valor
Norma do produto		EN 13171
Densidade ρ	kg/m ³	~ 230
Condutividade térmica nominal λ_D	W/mK	0,047
Condutividade térmica efetiva λ_B	W/mK	0,049
Resistência à difusão do vapor de água μ		3
Resistência à compressão	kPa	≥ 200
Resistência à tração perpendicular à superfície do painel	kPa	≥ 10
Absorção de água a curto prazo	kPa s/m ²	≤ 1
Capacidade térmica específica	J/kgK	2100
Temperatura máxima de aplicação	°C	110
Classe de emissão de formaldeído		E1*; NAF (< 0,03 ppm)
Reação ao fogo segundo a norma EN 13501-1		E
Resistência às intempéries no exterior		até 8 semanas
Designação técnica do painel		WF-EN 13171-T3-CS[10/Y]200-TR10-WS1,0-MU3
Eliminação de resíduos		Categ. resíduos de madeira: A2/Cód. resíduos (AVV): 030105, 170201

* Cumpre os requisitos relativos à portaria alemã sobre a proibição de substâncias químicas (E05)
NAF = sem adição de formaldeído

Parâmetros físicos de construção

Parâmetro	Unidade	Espessura do painel (mm)		
		40	60	80
Resistência térmica nominal R_D	m ² K/W	0,85	1,25	1,70
Resistência térmica efetiva R	m ² K/W	0,80	1,20	1,60
Espessura da camada de ar equivalente à difusão do vapor de água s_d	m	0,12	0,18	0,24

Áreas de aplicação segundo a norma DIN 4108-10-2021-11

Paredes

	Isolamento externo de paredes por trás do revestimento	WAB-ds
	Isolamento de construção de estruturas de madeira, construção de painéis de madeira e compartimentos comparáveis	WH

	Proteção contra o calor e frio
	Retenção de CO ₂
	Vida saudável
	Baixas emissões
	Resinas isentas de formaldeído
	Resistente às intempéries
	Fabricado na Alemanha



Utilize produtos devidamente certificados:
Mediante pedido e disponibilidade, podem ser fornecidos produtos com certificação PEFC.
Especifique quando encomendar.



Ficha Técnica, maio de 2025

Os nomes dos produtos e das empresas apresentados neste ficha técnica são nomes comerciais ou marcas comerciais registadas. Só é permitida a reprodução com a autorização explícita da Sonae Arauco. A Sonae Arauco não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou imprecisões. Esta ficha técnica reflete o estado técnico no momento da impressão e aplica-se em conjunto com documentos adicionais AGEPAN®. É obrigatório cumprir as instruções de processamento e os regulamentos relativos à construção. É necessário verificar a adequabilidade do material à utilização prevista.